

Wir wissen wie...
We Know How...



MM Rapid

MM Rapid – это двухкомпонентные материалы, предназначенный для простого и эффективного срочного ремонта, наращивания, подгонки и уплотнения заготовок, деталей, моделей и форм изготовленных из различных материалов. Они хорошо сцепляются с поверхностью основного материала, обеспечивают надежную защиту от различных химических, механических, термических и физических воздействий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультиметалл Репид	-P-
Консистенция	паста
Удельный вес: г/см ³	1,5
Пропорции при приготовлении смеси: - в объемных единицах:	1 : 1
Посудное время, мин.	3
Время отвердевания при 20 °С, час	1
Упаковка, кг	0,5
Усадка после отвердевания, мм/см	0,01
Прочность на сжатие, Н/мм ²	155
Прочность на изгиб, Н/мм ²	79
Прочность на растяжение, Н/мм ²	60
Твёрдость ШХД DIN 53 505	86



ANSCHRIFF / ADDRESS:
Diamant Metallplastic GmbH
Hontzlarstr. 12
D - 41238 Mönchengladbach
Germany

VERBINDUNGEN / CONTACT:
TEL. / PHONE: +49 (0)2166 / 98 36 - 0
FAX: +49 (0)2166 / 8 30 25
E-MAIL: info@diamant.ph
diantant.ph

ZERTIFIZIERUNG / CERTIFIED:
DIN EN ISO 9001 : 2000

BESUCHEN SIE UNS AUCH VIA INTERNET /
PLEASE VISIT OUR WEBSITE:
wir wissen wie.diamant.ph
we know how.diamant.ph



Wir wissen wie...
We Know How...



**multi
metal**

MM Rapid

(Продолжение, стр. 2)

Применение

Для обеспечения сцепления материала с поверхностью обрабатываемого изделия, поверхность очищается от загрязнения, обезжиривается, сушится и ей придается шероховатость. Устанавливаются необходимые приспособления и шаблоны.

На предварительно обработанную Очистителем 1417 пластину из стали отмеряется необходимое количество компонентов «А» и «В» в пропорции 1:1. **Максимальный объём материала для работы не более 30 мл!**

Смесь перемешивается, не допуская образования воздушных пузырей.

Внимание: контролируйте посудное время в течение которого Вам необходимо использовать подготовленную смесь.

MM Rapid можно наносить, при холодном изделии, слоем приблизительно 0,5 см. Смесь прижимается к ремонтируемой поверхности рукой в перчатках или специально изготовленным приспособлением. После начала процесса отверждения смесь ни вырывать, ни разбавлять нельзя, поэтому за один прием рекомендуется подготовить не больше, чем можно выработать, т.е. 30 мл. при 20°C.

MM Rapid стойкий к старению и изменениям погодных условий. Химическая стойкость материалов приведена в таблице «Химическая стойкость материалов» фирмы DIAMANT Metallplastic GmbH (см. сайт poakvilon.ru).

Срок хранения материалов на складе в оригинальной упаковке мин. 12 месяцев с даты изготовления.

Представительство в РФ:
ООО «ПО «Аквилон» 194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, 16.
тел.: (812) 702-11-35, 318-71-21
факс: (812) 702-11-36
E-mail: akvilonservice@mail.ru
www.poakvilon.ru

ANSCHRIFT / ADDRESS:
Diamant Metallplastic GmbH
Höntzlistr. 12
D - 41238 Mönchengladbach
Germany

VERBINDUNGEN / CONTACT:
TEL. / PHONE: +49 (0)2166 / 98 36 - 0
FAX: +49 (0)2166 / 8 30 25
E-MAIL: info@diamantph
INTERNET: diamantph

ZERTIFIZIERUNG / CERTIFIED:
DIN EN ISO 9001 : 2000

BESUCHEN SIE UNS AUCH VIA INTERNET /
PLEASE VISIT OUR WEBSITE:

[wir wissen wie.diamant.ph](http://www.diamant.ph)
[we know how.diamant.ph](http://www.diamant.ph)

