



PM Haftzusatz 03 1373

PM Haftzusatz 03 1373 - это коричневая жидкость, с помощью которой можно ещё более улучшить, прежде всего, прочность на сжатие и прочность сцепления PM Stahl Superior WF langsam 0199 для специального применения (напр. при нагрузке на краях, или углах, ремонт поврежденной резьбы и т.д.). Добавление сцепляющей примеси дает явное улучшение особенно при склеиваниях.

PM Haftzusatz 03 1373 и её применение.

Сцепляющая примесь "03" добавляется, помешивая, до 5 % (соответственно объему или весу) в отверждающую жидкость PM Stahl Superior WF langsam 0199, хорошее смешивание гарантирует **100 %** прилипание. После этого хорошо перемешивается с порошком PM Stahl Superior WF langsam 0199.

Сцепляющую примесь "03" можно использовать со всеми отверждающими жидкостями „DIAMANT Metallplastic“ (стандартная, быстрая, медленная, теплоустойчивая, устойчивая к облучению, тиксо) и с порошками группы материалов “PM”. Благодаря добавлению сцепляющей примеси незначительно уменьшается время обработки и отверждения, значительно улучшаются значения прочности сжатия и прилипания (до 40 % указанных в основном проспекте значений для группы материалов “PM”).

Сцепляющая примесь "03" чувствительна к влажности и поэтому должна постоянно храниться в плотно закрытых оригинальных упаковках.

Срок хранения - минимум 12 мес. (в холодном и сухом месте).

Упаковка: 100 г

Представительство в РФ ООО «ПО «Аквилон»
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
тел.: (812) 702-11-35
факс: (812) 702-11-36

www.poakvilon.ru

E-mail: akvilonservice@mail.ru

ANSCHRIFT / ADDRESS:

Diamant Metallplastic GmbH
Hortzlarstr. 12
D - 41238 Mönchengladbach
Germany

VERBINDUNGEN / CONTACT:

TEL. / PHONE: +49 (0)2166 / 98 36 - 0
FAX: +49 (0)2166 / 8 30 25
E-MAIL: info@diamant.ph
INTERNET: diamant.ph

ZERTIFIZIERUNG / CERTIFIED:

DN EN ISO 9001 : 2000

BESUCHEN SIE UNS AUCH IM INTERNET /
PLEASE VISIT OUR WEBSITE:

[wir.wissen.wie.diamant.ph](http://www.wir.wissen.wie.diamant.ph)
[we.know.how.diamant.ph](http://www.we.know.how.diamant.ph)

