



PM W – metall EP 1028

W-металл EP - специальный двухкомпонентный материал для применения на влажных поверхностях и под водой.

Преимущества :

- хорошая адгезия на металлах, бетоне и т.п. ;
- длительное посудное время;
- отличная адгезия в воде.

Технические характеристики.

Смешивается в соотношении 350 г (компонент В, смола) : 150 г (компонент А, отвердитель).

Посудное время при +15°C и слое толщиной 5 мм - 60 мин.

Полное время отвердевания под водой при 0°C - 24 - 36 часов.

Твердость по Шору через 24 часа при 0°C - 78.

Прочность при сжатии - 120 Н/мм².

Прочность при растяжении - 55 Н/мм².

Обработка.

1. Обрабатываемые поверхности, по возможности, очистить от коррозии, грязи и т.п.
2. Оба компонента интенсивно перемешать.
3. Нанести с усилием первый тонкий адгезионные слой **W-металла EP** (очень важно для хорошей адгезии).
4. Нанести необходимый слой материала и продолжить обработку.

Представительство в РФ ООО «ПО «Аквилон»
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
тел.: (812) 702-11-35
факс: (812) 702-11-36

www.poakvilon.ru

E-mail: akvilonservice@mail.ru

