

Wir wissen wie...
We Know How...



high
chemical
resistance

- Prochem:1055:**высокая стойкость к действию растворителей, включая толуол.
- Prochem:1057:**высокая стойкость к действию растворителей.
- Prochem:1174:**высокая кислотоустойчивость.
- Prochem:1208:**химически устойчив к серной и фосфорной кислотам.
- Prochem:1431:**химически устойчив к азотной, соляной, серной кислотам.
- Prochem:1477:**химически устойчив к азотной, соляной, серной кислотам.



"DIAMANT" Prochem

Специальная полимерная композиция В сочетании с высококачественными наполнителями дает полную защиту от химических и физических воздействий.

Области применения: Восстановление и защита. (Вентилей, насосов, контейнеров, труб, резервуаров и т.д.)

Обработка: Придайте шероховатость поверхности (механически), смешайте компоненты, и втирайте 1-ый слой шпателем (для адгезии), затем нанесите материал до необходимого уровня.



| Технические данные | 1055/1057/ 1174/1208 | 1477 | 1431 |
|-----------------------------------|-------------------------|------|------|
| Посудное время +20°C (мин) | 50 | 75 | 8 |
| Время отверждения +20°C (час) | 8 | 24 | 0,5 |
| Адгезия (Н/мм ²) | 22 | 25 | 30 |
| Твердость (Шор Д) | 80 | 84 | 89 |
| Удельный вес (г/см ³) | 1,3 | 1,4 | 1,8 |
| Температурная стойкость (°C) | 60 | 80 | 160 |
| Температурная стойкость WF (°C) | 80 | | |
| Значения PH | 1-7 | 1-7 | 1-8 |
| Срок хранения (мес.) | 6 | 12 | 12 |

Представительство в РФ: ООО «ПО Аквилон»

E-Mail: akvilonservice@mail.ru

www.poakvilon.ru

Телефон (812) 702-11-35, 318-71-21

Факс (812) 702-11-36

194100 , Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 16

